

# РЕ-Шпатлевка наполняющая 520



Универсальная шпатлевка для грубых и тонких работ.

Отличная шлифуемость.

Отличная пластичность.

1,8 кг – Арт. 992920174

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

- смешивать с 2-3% пасты-отвердителя РЕ-Harter
- возможна ИК сушка
- возможна ускоренная сушка под действием тепла
- воздушная сушка 15-20 мин/20°C
- сухое шлифование P80 - P280

# РЕ-Шпатлевка наполняющая 520

## ПОДЛОЖКА:

- Отвержденное лакокрасочное покрытие, отшлифованное;
- Стальной лист, ненасыщенные полиэфир, армированные стекловолокном, алюминий, отшлифованный;
- Оцинкованная гальваническим способом подложка, отшлифованная;
- Отвержденные 2К-наполнители, отшлифованные

## ПРИМЕНЕНИЕ:

Шпатлевка для грубых и тонких работ

## ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА/ ОЧИСТКА:




Необходимо производить предварительную обработку!

## ТЕХНОЛОГИЯ ОТДЕЛКИ:



Использовать индивидуальные средства защиты



2-3% пасты-отвердителя РЕ-Harter. Жизнеспособность 4-5 мин/20°C



Нанести шпатлевку



15 - 20 мин/20°C



2-3 мин коротковолнового излучения




черновое шлифование P80 - P120  
чистовое шлифование P180 - P280



Грунтовки и грунты-наполнители



Температура вспышки	31°C
Удельный вес	1,72 г/см <sup>3</sup>
Содержание нелетучих компонентов	89 % масс.
Содержание органических растворителей (VOC)	3 г/л
<b>ОСНОВА:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• ненасыщенные полиэфирные смолы</li></ul>	<b>ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Не наносить на кислотные грунтовки, 1К-наполнители, термопластичные и старые эластичные лакокрасочные покрытия.</li><li>• Не наносить при температуре ниже 5°C</li><li>• Не допускать передозировки отвердителя, так как это может привести к изменению цвета последующего лакокрасочного покрытия</li></ul>
<b>ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Очищать инструменты после работы растворителем</li></ul>	
<b>ХРАНЕНИЕ:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Полиэфирные материалы имеют ограниченный срок хранения, поэтому следует следить за тем, чтобы хранение осуществлялось в прохладном месте. Использование в течение 12 месяцев обеспечивает получение качественных результатов</li></ul>	
 Невскрытые оригинальные банки хранить не более 12 месяцев/20°C	
Пасты-отвердители содержат органическую перекись и обладают раздражающим действием. Брызги, попавшие на кожу, сразу снять ватным тампоном и промыть водой с мылом. Брызги, попавшие в глаза, хорошо промыть большим количеством воды.	

Продукт предназначен для профессионального использования.

Принятие необходимых мер по обеспечению безопасных условий работ, соблюдению техники безопасности при использовании продукта, а также соблюдению требований по утилизации отходов продукта является ответственностью покупателя или пользователя продукта.

Документ содержит справочную информацию общего характера о свойствах продукта, которая регулярно обновляется. Производитель имеет право вносить изменения в настоящие рекомендации при появлении новых опытных данных или в результате совершенствования продукта. На покупателе или пользователе продукта лежит ответственность за использование наиболее актуальной версии настоящих рекомендаций. За обновлениями (последней версией документа) следует обращаться на официальный сайт производителя.

Указанная в документе информация является достоверной, однако компания-производитель не может нести ответственность за полноту этой информации. НИКАКАЯ ЧАСТЬ ЭТОГО ЛИСТКА ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ГАРАНТИЕЙ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ КАКОГО-ЛИБО РОДА. ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ И РЕКОМЕНДАЦИЙ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ТОМ, НАСКОЛЬКО УКАЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ ПОДХОДЯТ ДЛЯ ЕГО КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.